PAT-NO: JP406139836A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 06139836 A

TITLE: COAXIAL CABLE FOR HIGH TEMPERATURE

PUBN-DATE: May 20, 1994

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

TAJIMA, YUKIMICHI

INT-CL (IPC): H01B011/18, H01B007/34

US-CL-CURRENT: 174/102P, 174/102R

ABSTRACT:

PURPOSE: To provide a coaxial cable capable of efficiently transmitting high frequencies in the temperature range of 1,000°C or above so that it can be used for the measurement in the high-frequency range at a high temperature.

CONSTITUTION: A platinum wire is used for the center conductor 1 of a $\hspace{1cm}$

coaxial cable, and a platinum pipe is used for the outer conductor 3. A

heat-resistant ceramic tube made of alumina or zirconia or a heat-resistant

glass tube made of Pyrex glass or quartz glass is used for an insulator 2

arranged between the center conductor 1 and the outer conductor 3. Heat-resistant ceramic powder is used for the insulator 2, and it is densely

filled between the center conductor 1 and the outer conductor 3. Platinum has

high heat resistance temperature and chemical stability and low electric

resistance, and it can be used at a high temperature with no problem. Heat-resistant ceramic and glass can be used with no problem. No problem

occurs on the transmission characteristic at a high temperature.

COPYRIGHT: (C) 1994, JPO& Japio

Abstract Text - FPAR (2):

CONSTITUTION: A platinum wire is used for the center conductor 1 of a

coaxial cable, and a platinum pipe is used for the outer conductor 3.

heat-resistant ceramic tube made of alumina or zirconia or a heat-resistant

glass tube made of Pyrex glass or quartz glass is used for an insulator 2

arranged between the center conductor 1 and the outer conductor 3. Heat-resistant ceramic powder is used for the insulator 2, and it is densely

filled between the center conductor 1 and the outer conductor 3. Platinum has

high heat resistance temperature and chemical stability and low electric

resistance, and it can be used at a high temperature with no problem. Heat-resistant ceramic and glass can be used with no problem. No problem

occurs on the transmission characteristic at a high temperature.

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

FΙ

(11)特許出願公開番号

特開平6-139836

(43)公開日 平成6年(1994)5月20日

(51)Int.CL.5

識別記号

庁内整理番号

技術表示箇所

H 0 1 B 11/18 7/34

C 7244-5G

A 7244-5G

審査請求 未請求 請求項の数3(全 3 頁)

(21)出顧番号

特願平4-285903

(22)出顧日

平成 4年(1992)10月23日

(71)出願人 000004226

日本電信電話株式会社

東京都千代田区内幸町一丁目1番6号

(72) 発明者 田 嶋 幸 道

東京都千代田区内幸町1丁目1番6号 日

本電信電話株式会社内


(74)代理人 弁理士 發野 道造

(54)【発明の名称】 高温用同軸ケーブル

(57)【要約】

【目的】 同軸ケーブルを、高温下での高周波領域の測定に使用できるように、1000° C以上の温度領域で高周波を効率的に伝送できるようにする。

【構成】 同軸ケーブルの中心導体1に白金線、外部導体3に白金パイプを使用する。これら中心導体1と外部 導体3の間に配設される絶縁体2を、アルミナ、ジルコニア等の耐熱セラミック管あるいはパイレックスガラス、石英ガラス等の耐熱ガラス管とする。また、絶縁体2を耐熱セラミックの粉末とし、これを中心導体1と外部導体3との間に密に充填する。白金は耐熱温度・化学的安定度が高く、電気抵抗も低く、高温下で問題なく使用できる。耐熱セラミック・ガラスも問題なく使用できる。伝送特性についても高温で問題は生じない。



1

【特許請求の範囲】

【請求項1】 白金線の中心導体と白金パイプの外部導 体との間に耐熱セラミックの絶縁体を介在させてリジッ ド同軸ケーブルを構成したことを特徴とする高温用同軸 ケーブル。

【請求項2】 白金線の中心導体と白金パイプの外部導 体との間に石英ガラスの絶縁体を介在させてリジッド同 軸ケーブルを構成したことを特徴とする高温用同軸ケー ブル。

【請求項3】 白金線の中心導体と白金パイプの外部導 10 体との間に耐熱セラミック粉末を充填してセミリジッド 同軸ケーブルを構成したことを特徴とする高温用同軸ケ ーブル。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】この発明は、高温領域で高周波を 効率的に伝送する高温用同軸ケーブルに関するものであ る。

[0002]

用できるものは、テフロンを絶縁体として用いているセ ミリジッドケーブルで約150°C、シリコーン樹脂を 絶縁体として用いるもので500°C程度が限界であ る。このように、従来の同軸ケーブルの使用温度は、絶 縁体の耐熱温度によって規定されているといえる。 [0003]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、前述の ような従来の市販されている同軸ケーブルでは、高温 下、例えば1000°C以上で高周波領域の測定を行う 場合には使用できない。高温で使用する同軸ケーブルを 30 作成するためには、高温度に耐え得る絶縁材料を用いる ことが重要である。さらに、使用温度によっては、導体

【0004】この発明は、前述のような事情に鑑みてな されたもので、その目的は、高温に耐え得る絶縁材料と 導体を選定することにより、高温下で使用可能な高温同 軸ケーブルを提供することにある。

についても高温で安定な材料を用いる必要がある。

[0005]

【課題を解決するための手段】この発明は前記目的を達 成するために、次のような構成とした。すなわち、同軸 ケーブルの中心導体を白金線、外部導体を白金パイプと し、これらの間の絶縁体としてアルミナ、ジルコニア等 の耐熱セラミックあるいはパイレックスガラス、石英ガ ラス等の耐熱ガラスを使用し、リジッド同軸ケーブルを 構成する。また、白金線の中心導体と白金パイプの外部 導体との間に耐熱セラミック粉末を充填してセミリジッ ド同軸ケーブルを構成する。

[0006]

【作用】以上のような構成において、中心導体と外部導 体に使用されている白金は、耐熱温度が高く、高温大気 50

中で酸化されないなど化学的安定度も高く、また電気抵 抗も低く、高温同軸ケーブルに必要とされる導体の特徴 を全て有している。耐熱セラミックは2000°C程度 まで問題なく使用でき、1000°C以上の高温でも全 く問題ない。また、耐熱ガラスとしては、パイレックス ガラス、石英ガラスなどがあり、1150°Cまで問題 なく使用できる。以上の耐熱セラミックおよび耐熱ガラ スは、自由に曲げることができず、直線的な結線だけが 許されるが、絶縁体を耐熱セラミックの微粒子に置き換 えることによって、外部導体の白金パイプの曲げ強度が 許す範囲で曲げることのできるセミリジッドの同軸ケー ブルを提供できる。いずれの場合も高温における抵抗の 増加によって減衰量が増加するものの高温における伝送 特性にも問題はない。なお、耐熱ガラスの場合、耐熱セ ラミックに比べて比誘電率が小さい分、中心導体の外径 を太くでき、減衰量を減少させることができる。

2

[0007]

【実施例】以下、この発明を図示する実施例に基づいて 詳細に説明する。図1は、この発明の高温用同軸ケーブ 【従来の技術】市販されている同軸ケーブルで高温で使 20 ルを示す斜視図であり、内部から順に中心導体1、絶縁 体2、外部導体3から構成されている。外部絶縁体につ いては、高温用同軸ケーブルの使用環境から考えて重要 性が少ないので省略されている。外部導体3、絶縁体 2、中心導体1それぞれの固定は、ケーブル末端におい て高温用セラミック系接着剤によって固定されている。 【0008】 〔実施例1〕 これは、絶縁体として耐熱セ ラミック絶縁管を使用した白金同軸ケーブルの例であ る。通常、手に入る耐熱セラミック絶縁管としては、表 1に示すようなものがある。

> 【0009】この実施例では、アルミナ(99.5%) の絶縁管を使用して米国Uniform Tube社製UT-85 セミリ ジッドケーブルまたは相当品と同じ外径を持つ高温用同 軸ケーブルを作成した。外部導体3としては、外径2. 2mm、厚さ0.1mmの白金パイプを、絶縁体2とし ては、外径1.6mm、内径1.0mmのアルミナ絶縁 管を、中心導体1として、0.4mmφの白金線を使用 して同軸ケーブルを構成した。

> 【0010】室温における特性インピーダンスは520 で、50Ω系の結線に使用してインピーダンスマッチン グが取れることが確認された。この同軸ケーブルを炉心 管長さ600mmの管状電気炉に通して、高温における この同軸ケーブルの伝送特性を測定したところ、500 °C、800°C、1000°C、1300°Cにおい てインピーダンスマッチングは室温と同様に取れてい て、心線抵抗の増加による減衰量の増加のみ観測され

[0011]

【表1】

耐熱セラミック絶縁管と比勝電率

耐熱セラミック	比誘電率
アルミナ (85%)	8.18
アルミナ (99. 5%)	9.67
ジルコニア	7~9
ベリリア	6~8
マグネシア	9. 65

【0012】 〔実施例2〕 これは、実施例1における耐 熱セラミック絶縁管の代わりに、石英ガラス細管を絶縁 体2として使用した高温用同軸ケーブルの例である。石 20 【図1】この発明の高温用同軸ケーブルを示す斜視図で 英ガラスの比誘電率は3.5~4.7と耐熱セラミック に比較して約半分である。そのため、同じ外径で同じ特 性インピーダンスを持つケーブルを設計した場合、中心 導体1の外径が太くなる。このことによって、高温にお いて中心導体1の抵抗増加による減衰量の少ない高温同

軸ケーブルを提供することができる。

【0013】〔実施例3〕これは、実施例1における耐 熱セラミック絶縁管の代わりに、同じ耐熱セラミックの 徴粉末を外部導体3と中心導体1との間に密に充填する ことによって作成した高温用同軸ケーブルの例である。 電気的な特性および高温特性については、実施例1の高 温用同軸ケーブルと同等である。 絶縁体2が粉末である ことで、このケーブルは最小R25mmまで曲げること が可能である。曲げた場合でも、その電気的特性および 10 高温特性に何ら変わりはなかった。

[0014]

【発明の効果】前述のとおり、この発明は、同軸ケーブ ルの中心導体を白金線、外部導体を白金パイプとし、こ れらの間の絶縁体に耐熱セラミック、石英ガラス、耐熱 セラミック微粉末を使用するようにしたため、同軸ケー ブルを高温で問題なく使用することができ、従来困難で あった高温下における高周波領域での電気測定が可能と なる。

【図面の簡単な説明】

ある。

【符号の説明】

- 1 中心導体
- 2 絶縁体
- 3 外部導体

【図1】

